

ПНД I-1561 Шуртан полиэтилен низкого давления

ПНД I-1561 Шуртан — это очередная литьевая марка полиэтилена Шуртан (Шуртанский ГХК). Данная марка имеет более высокий ПТР в сравнении с [ПНД I-0760 Шуртан](#) и является аналогом марки 277-73 Лукойл. ПНД I-1561 Шуртан также как и I-0760 широко применяется в производстве литьевым формованием таких изделий, как корзинки, ящики, пластмассовые контейнеры и проч. изделия.

ПНД I-1561 Шуртан полиэтилен низкого давления характеристики

Показатель	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
ПТР	ASTM D 1238	г/10 мин	15,3
Плотность	ASTM D 792	г/см ³	0,961
Тест на образование трещин	ASTM D 1693/B	час	10
Прочность при растяжении	ASTM D 638	МПа	26
Относительное удлинение	ASTM D 638	%	500
Модуль упругости	ASTM D 790	МПа	1280
Температура размягчения по Вика	ASTM D 1525	°C	128
Ударная вязкость образца с надрезом по Изоду	ASTM D 256	Дж/м	18
Твердость по Шору	ASTM D 2240	D-шкала	65