

ПНД ПЭ2НТ 76-17 ПЭ2НТ76-17 полиэтилен

цена купить оптом

ПНД ПЭ2НТ 76-17 ПЭ2НТ76-17 полиэтилен низкого давления, который изготавливается на казанском заводе ПАО «КазаньОргСинтез». ПНД 76-17 относится к выдувным типам пэ. Данная марка полиэтилена низкого давления является обновленной улучшенной модификацией марки [ПНД 276-73](#).

Полиэтилен низкого давления **ПНД ПЭ2НТ 76-17** прежде всего применяется при выдувном формовании таких изделий, как: тара для различных напитков, посуды. Например, это: бутылки для воды и различных емкостей, который производятся методом выдувного формования.

Гранулы полиэтилена 76-17 упакованы в 25 кг полипропиленовые мешки, которые сохраняют все необходимые свойства полимерного материала.

Физико-химические показатели ПНД ПЭ2НТ 76-17 (**ПНД ПЭ2НТ76-17**) соответствуют ТУ 2243-188-00203335-2009:

Наименование показателя	Высший сорт
Плотность, кг/м3 при 23° при 20°	955-961 957-963
Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 49Н(5кгс), г/10мин	2,3-3,3
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	±10
Количество включений, шт., не более	5
Массовая доля золы, %, не более	0,03
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,09
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее	26
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее	30
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	750
Стойкость к растрескиванию, ч., не менее	30
Массовая доля гранул, %, не более: Размером менее 2 мм Свыше 5 до 8 мм	1 1
Гигиенические показатели: — запах водной вытяжки, балл, не более — привкус водной вытяжки, балл кол-во миграций веществ в водной вытяжке: — формальдегида, мг/л, не более — спирты, мг/л — растворители, мг/л, не более — ацетальдегида, мг/л, не более — этилацетата, мг/л, не более	1 Не допускается 0,100-0,500 0,100 0,100 0,200 0,100